



OMSCHRIJVING	Krasvaste, huidvet resistente aflak op waterbasis, voor binnen en buiten.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijk verwerkbaar • Excellente dekking • Huidvet resistent • Zeer goede droging • Uitstekende vloeï • Reukarm • Goede buitenduurzaamheid • Goed reinigbaar
TOEPASSINGEN	Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Polyurethaan-alkyd emulsie
Theoretisch rendement	Ca. 10-12 m ² per ltr
Glansgraad	Matt: ± 5 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Voor gebruik goed oproeren • Vol opzetten met een langharige (acryl-)kwast, glattfilt- of gevlokte roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) • Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Global Paint Aquatura TF of water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr en 1 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Global Paint Globaclean of vergelijkbaar product - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren - Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Teolin Aqua Multiprimer
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, nieuw en/of industrieel behandeld <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken met Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Teolin Aqua Multiprimer - Voor- en/of aflakken Aqualak PU Mat, Zijdeglans of Hoogglans - Tussen de lagen goed matteren