

TEOLIN
— KWALITEIT SINDS 1848 —



Zijdeglanslak



OMSCHRIJVING	Zijdeglanzende, luchtdrogende aflak voor buiten.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Perfecte vloeiing• Hoge dekkraft• Goed vullend• Uitstekende hechting• Bestendig tegen reinigen onder hoge druk en de meeste reinigingsmiddelen
TOEPASSINGEN	Bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, staalconstructies, etc. indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	Ca. 12 - 14 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans: 50 GU
Houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij bewaren, ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast of roller
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 2 uur stofdroog• Na ca. 4 uur kleefvrij• Na ca. 24 uur overschilderbaar Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheidstijd toeneemt tot meer dan 24 uur
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine. Goed roeren voor gebruik

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr en 1 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn - Ontvetten met Global Paint Globaclean of vergelijkbaar product - Niet intacte verflagen verwijderen - Gladde ondergronden opschuren - Waar nodig (schraal) plamuren
Systemen	<ul style="list-style-type: none"> • Hout, nieuw en/of industrieel behandeld <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen en schuren - Voorgronden met Teolin Grondverf voor hout - Aflakken met Teolin Zijdeglanslak of Hoogglanslak - Tussen de lagen goed matteren • Bestaande intacte verflagen (alkydhars) <ul style="list-style-type: none"> - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Voor- en/of aflakken met Teolin Zijdeglanslak of Hoogglanslak of - Grondig reinigen en zorgvuldig schuren - Overgronden met Teolin Grondverf voor hout - Voor- en/of aflakken met Teolin Zijdeglanslak of Hoogglanslak - Tussen de lagen goed matteren • Kaal gemaakt hout <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. - Bij- en overgronden met Teolin Grondverf voor hout - Voor- en/of aflakken Teolin Zijdeglanslak of Hoogglanslak - Tussen de lagen goed matteren